

DISSOLFLOOR PU 1434

FT14.34

| | |
|----------------------|---|
| DESCRIÇÃO: | <p>Esmalte Poliuretano para Pavimentos.</p> <p>Baseado em resinas Acrílicas Hidroxiladas e Isocianatos Alifáticos, bicomponente, solvente, pigmentos e cargas de excelente qualidade.</p> |
| UTILIZAÇÃO: | <p>A sua utilização principal é a pintura de pavimentos em betão, onde se pretenda um acabamento lacado, com excelente resistência mecânica e com um desempenho excecional no exterior.</p> |
| PROPRIEDADES: | <p>Elevada resistência aos raios UV.</p> <p>Boa resistência à intempérie.</p> <p>Boa aderência.</p> <p>Boa resistência mecânica e química.</p> <p>Boa durabilidade.</p> |

CARACTERÍSTICAS:

| | |
|------------------------------|--|
| - Acabamento | Brilhante, Acetinado (AC), Mate (M) / Liso |
| - Cor | Branco e cores |
| - Massa Volúmica | 1,220 ± 0,10 |
| - Proporção de Mistura | 4:1 em Volume |
| | <p>DISSOLFLOOR PU 1434 (ref.14.34)..... 4 Partes em Volume.</p> <p>ENDUR. DISSOLFLOOR PU 1434 (ref. 14.35).....1 Parte em Volume.</p> <p>Desde que sejam respeitadas estas proporções, o produto terá um bom desempenho.</p> <p>Depois de misturados, diluir convenientemente a mistura, deixar repousar ± 10 minutos e iniciar a aplicação.</p> |
| - Rendimento Prático | Em média e por demão 7 a 9 m ² / litro, dependendo da porosidade do betão. |
| - Aplicação | <p>Homogeneizar bem o produto antes de o aplicar.</p> <p>A aplicação é feita a rolo ou pistola, em 2 demãos (mínimo) convenientemente diluídas e intervaladas de 12 a 24 horas.</p> <p>O pavimento só pode ser sujeito a tráfego pedonal após 24 a 48 horas da última demão.</p> <p>O tempo de cura do produto encontra-se influenciado pela temperatura ambiente, do produto e suporte.</p> <p>A baixas temperaturas, as reações químicas serão mais lentas, o tempo de trabalhabilidade e o tempo aberto serão mais longos, assim como os tempos de cura. As elevadas temperaturas aceleram as reações químicas pelo que consequentemente, os prazos se reduzem.</p> |

| | |
|---------------------------------|---|
| - Secagem | Secagem entre demãos: 12 a 24 horas. Cura final Transitável (pessoas): 1-2 dias Cargas ligeiras: 3-4 dias Sem restrições: 7-8 dias |
| - Diluição | Com DILUENTE PU (ref. 17.40). 1ª demão: 10-15% Seguintes: Até 10% |
| - Limpeza de Acessórios | Com "DILUENTE PU" ou "DILUENTE CELULOSO" logo após a aplicação. |
| - COV | a) Valor limite UE para este produto cat. (A/J) 500 g/l (2010). Este produto contém no máximo 500 g/l COV. |
| - Estabilidade em Armazém | Devem conservar-se as embalagens devidamente fechadas, em condições ambientais de temperatura e humidade amenas, e gastar o produto por ordem cronológica de fornecimento. Utilizá-lo, preferencialmente, até 1 anos após a data de fabrico, podendo ser utilizado depois dessa data, desde que, se verifique uma fácil homogeneização do produto. É fornecido em embalagens de 1lt, 4lt e 20 litros. |

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE: As superfícies em betão devem estar limpas, secas (a humidade do pavimento preparado não deve exceder 4%), duras e isentas de areias mal aderidas.
Como primário de enchimento e regularização, deve ser aplicado uma demão do DISSOLFLOOR SEALER POX 1432.

PRECAUÇÕES: Em trabalhos no interior, dever-se-ão tomar medidas para obter boa ventilação do ambiente. É aconselhável utilizar fatos de trabalho, luvas e óculos de proteção, pois o produto poderá provocar irritações na pele. Manter fora do alcance das crianças. Para mais informação é fundamental a consulta da Ficha de Segurança.

CONDIÇÕES AMBIENTAIS:

- Temperatura Ambiente Superior a 10°C e inferior a 30°C
- Humidade Inferior a 75%
- Temperatura da Superfície 3°C acima do ponto de orvalho

OUTRAS INFORMAÇÕES:

Notas:

(a) O valor de COV anteriormente referido diz respeito ao produto pronto a utilizar, de acordo com as características técnicas por nós recomendadas. Não nos responsabilizamos por outras misturas feitas ao produto. Chamamos a especial atenção a todos os nossos agentes para a responsabilidade que incorrem ao não respeitarem o que a Directiva 2004/42/CE determina.

(a) para a cor branca, brilhante