

DISSOLTELHA WB

FT102.15

DESCRIÇÃO:	Tinta aquosa semibrilhante, à base de emulsões acrílicas.
UTILIZAÇÃO:	Destinada à decoração e proteção de telhas em cimento, cerâmicas (não vidradas) fibrocimento, ou outras superfícies. Reduz a absorção de água dessas superfícies.
PROPRIEDADES:	Excelente resistência à intempérie Excelente resistência à radiação UV Excelente durabilidade Ótima opacidade Resistente ao desenvolvimento de fungos e algas

CARACTERÍSTICAS:

- Acabamento	Liso / Semibrilhante
- Cor	Preto e cores (afinável no sistema automático MIX COLOUR)
- Rendimento Prático	8 - 12 m ² /l por demão (dependendo do tipo, rugosidade, absorção do suporte e condições de aplicação)
- Aplicação	2 - 3 demãos Trincha, rolo ou pistola Airless.
- Secagem	Em condições normais de temperatura e humidade relativa (20°C, 60%): Superficial: 1 - 2 horas Repintura: 4 - 6 horas
- Diluição	Com água. 1ª demão: 20 - 30%, em volume Seguintes: 5%, em volume
- Limpeza de Acessórios	Com água, logo após a aplicação.
- COV	Valor limite da EU para este produto (cat A/i): 140 g/l. Este produto contém no máximo 53 g/l COV (a).
- Ponto Inflamação	Não inflamável.
- Estabilidade em Armazém	Mínimo de 2 anos em embalagens de origem, cheias e bem fechadas, mantidas em local seco e fresco. Os lotes mais antigos deverão ser os primeiros a ser utilizados, de acordo com a regra FIFO.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE: As superfícies devem apresentar-se secas, limpas, firmes, isentas de gorduras, poeiras ou partículas mal aderentes, musgos, líquenes, fungos, algas ou outros contaminantes. Não deverão estar hidrorrepelentes.

SUPERFÍCIES ANTERIORMENTE PINTADAS | Remover totalmente tintas antigas mal aderentes com escova e/ou água sob pressão. Deixar secar convenientemente. Se as superfícies apresentarem ligeira desagregação, tentar consolidá-las, aplicando uma demão de primário DISSOLITE SBT (ref. 106.02), diluído com 20% em volume de DILUENTE DISSOLITE (ref. 127.09).

SUPERFÍCIES CONTAMINADAS COM MUSGOS, LÍQUENES, FUNGOS | Aplicar TELHA DUCHE (ref. 113.01) e deixar atuar. Lavar com água sob pressão. Deixar secar convenientemente. Proceder como para superfícies

anteriormente pintadas.

SUPERFÍCIES EM FIBROCIMENTO | Antes de efetuar qualquer operação, atendendo à provável existência de amianto, consultar a ACT (Autoridade para as Condições de Trabalho), a DGS (Direção Geral de Saúde) ou uma empresa especializada na remoção de superfícies contaminadas com amianto. Caso possa prosseguir com a pintura, proceder como para superfícies anteriormente pintadas.

PRECAUÇÕES: Consultar a embalagem e/ou ficha de segurança do produto.

CONDIÇÕES AMBIENTAIS:

- Temperatura Ambiente Superior a 5°C e inferior a 35°C. Não aplicar com o telhado demasiado quente, nem demasiado gelado.
- Humidade Inferior a 80%
- Temperatura da Superfície 2 a 3°C acima do ponto de orvalho. Não aplicar com chuva ou previsão de chuva nos dias imediatos à aplicação.

OUTRAS INFORMAÇÕES:

Notas: Esta Ficha Técnica anula e substitui as versões anteriores.

(a) O valor de COV anteriormente referido diz respeito ao produto pronto a utilizar, de acordo com as características técnicas por nós recomendadas. Não nos responsabilizamos por outras misturas feitas ao produto. Chamamos a especial atenção a todos os nossos agentes para a responsabilidade que incorrem ao não respeitarem o que a Directiva 2004/42/CE determina.